

K-MS 170/3000 SEL VKLEBENDE TL2

EN 13707	Bitumiset vedeneristyskermit	0809-CPD-0546
EN 13969	Bitumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten bitumiset vedennpaine-eristeet	0809-CPD-0546
EN 13970	Bitumiset höyrynsulut	
EN 13859-1	Epäjatkuvien kattojen aluskatteet	

TUOTTEEN KUVAUS

Tuotetyyppi	Aluskermi, jossa itseliimautuvat saumat	
Kiinnitystapa	Mekaaninen	
Pintaumassa	SBS-kumibitumi	
Tukikerros	PolyesteriHUoPa	170 g/m ²
Yläpinta	Hieno hiekka	
Alapinta	Hieno hiekka	
Nimellispaino	3,000 kg/m ² (- 5 %)	Menetelmä EN 1849-1
Nimellispaksuus	2,5 mm (± 10 %)	EN 1849-1
Pituus	10,0 m (- 1 %)	EN 1848-1
Leveys	1,0 m (± 1 %)	EN 1848-1
Suoruuksvaatimus	maks. poikkeama 20 mm/10 m	OK EN 1848-1
Näkyvät virheet	Ei virheitä	OK EN 1850-1



ISO 9001

PALO-OMINAISUUDET

Ulkopuolisen palon kesto ¹⁾	Paloluokka Broof(t2)	Luokitus EN 13501-5	Menetelmä ENV 1187 (t2)
Palokäyttäytyminen	F	EN 13501-1	EN ISO 11925-2

MANDATOIDUT OMINAISUUDET

Standardi:	0809-CPD-0546		EN 13970	EN 13859-1	Toleranssi	Yksikkö	Menetelmä
	EN 13707	EN 13969					
Vedennpainekestävyys	kestää	kestää	kestää			-	EN 1928 A
Veden tunkeutuminen				W1 (200 mm)		-	EN 1928 A
Vesihöyrynläpäisy			20 000			μ	EN 1931
Vetolujuus, +23 °C							EN 12311-1
pituussuuntaan	800	800	800	800	- 20 %	N/50 mm	
poikkisuuntaan	525	525	525	525	- 20 %	N/50 mm	
Venymä maksimivoimalla							EN 12311-1
pituussuuntaan	> 35	> 35	> 35	> 35		%	
poikkisuuntaan	> 35	> 35	> 35	> 35		%	
Naulanvarrenrepäisylujuus							EN 12310-1
pituussuuntaan	150	150	150	150	- 20 %	N	
poikkisuuntaan	210	210	210	210	- 20 %	N	
Kylmätaivutettavuus							EN 1109
yläpinta	Ø 30 mm	-25	-25	-25		°C	
alapinta	Ø 30 mm	-25	-25	-25		°C	
Iskunkestävyys +23 °C		NPD	NPD			mm	EN 12691
Iskunkestävyys -10 °C		NPD	NPD			mm	EN 12691
Staattisen kuorman kestävyys		NPD				kg	EN 12730

Muut ominaisuudet

Standardi:	EN 13707			EN 13859-1	Toleranssi	Yksikkö	Menetelmä
Lämmönkestävyys	90					°C/2h	EN 1110
Vesihöyrynläpäisy	20000					μ	EN 1931
Dimensiostabiiliteetti	-0,4			-0,4		%	EN 1107-1
Vedennpainekestävyys kylmäven. jälkeen							EN 13897
pituussuuntaan	>30					%	
poikkisuuntaan	>30					%	

NPD = kyseistä ominaisuutta ei ole määritetty

1) Katso tarkemmat yksityiskohdat: www.katepal.fi

Valmistaja varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Versio: 1

Päivitetty: 01/2006