

**K-ML 200/3500 SVETSBAR**

EN 13707	Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak	0809-CPD-0546
EN 13969	Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd	0809-CPD-0546

**ALLMÄN BESKRIVNING**

<b>Produkt typ</b>	Underlagspapp		
<b>Installation metod</b>	Svetsbar (+mekanisk infästning vid behov)		
<b>Bitumen</b>	SBS-elastomerbitumen		
<b>Stomme</b>	Vävd glasfiberfilt	200 g/m <sup>2</sup>	
<b>Övre ytan</b>	Svetsbar SBS-elastomerbitumen belagt med svetsfolie		
<b>Undre ytan</b>	Svetsbar SBS-elastomerbitumen belagt med svetsfolie		<b>Test standard</b>
<b>Nominell vikt</b>	3,500 kg/m <sup>2</sup> (- 5 %)		EN 1849-1
<b>Nominell tjocklek</b>	2,8 mm (± 10 %)		EN 1849-1
<b>Längd</b>	10,0 m (- 1 %)		EN 1848-1
<b>Bredd</b>	1,0 m (± 1 %)		EN 1848-1
<b>Rakhet</b>	max. avvikelse 20 mm/10 m	<b>Uppfyller</b>	EN 1848-1
<b>Synliga fel</b>	Inga fel	<b>Uppfyller</b>	EN 1850-1



ISO 9001

<b>BRAND EGENSKAPER</b>	<b>Brandklass</b>	<b>Klassificering</b>	<b>Test standard</b>
Utvändig brandpåverkan <sup>1)</sup>	Broof(t2)	EN 13501-5	ENV 1187 (t2)
Reaktion vid brandpåverkan	F	EN 13501-1	EN ISO 11925-2

MANDATERADE EGENSKAPER	0809-CPD-0546		Tolerans	Enhet	Test standard
	ENLIGT: EN 13707	EN 13969			
Vattentäthet under tryck	tät	tät		-	EN 1928 A
Maximal draghållfasthet, +23 °C					EN 12311-1
längdriktning	1 150	1 150	- 20 %	N/50 mm	
tvärriktning	1 500	1 500	- 20 %	N/50 mm	
Töjning vid max. draghållfasthet, +23 °C					EN 12311-1
längdriktning	> 5	> 5		%	
tvärriktning	> 5	> 5		%	
Rivhållfasthet					EN 12310-1
längdriktning	500	500	- 20 %	N	
tvärriktning	390	390	- 20 %	N	
Böjlighet vid låg temperatur					EN 1109
upper surface Ø 30 mm	-15	-15		°C	
bottom surface Ø 30 mm	-10	-10		°C	
Slagmotstånd, +23 °C		NPD		mm	EN 12691
Slagmotstånd, -10 °C		NPD		mm	EN 12691
Motstånd mot statisk belastning		NPD		kg	EN 12730
<b>ANDRA EGENSKAPER</b>	<b>ENLIGT: EN 13707</b>		<b>Tolerans</b>	<b>Enhet</b>	<b>Test standard</b>
Tålighet mot asfaltavrinning vid förhöjd temp.	80			°C/2h	EN 1110
Permeabilitet för vattenånga	20000			µ	EN 1931

NPD = inte bestämd

<sup>1)</sup> Mera information och detaljer: www.katepal.fi

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra innehållet utan separat meddelande.

Version: 1  
Uppdaterad: 01/2006